

PRODUKTINFORMATIONEN

Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Kiefer:



Kernbuche:




Wildeiche:



Farben:



GRIFFE



Zuschlag für Griffe K1, M1, O1, R1:

FÜSSE



TÜREN



INFORMATION ZUR KIEFER: Die Nordische Kiefer wird überwiegend nördlich vom Polarkreis geschlagen. Dort herrschen tiefe Temperaturen die das Wachstum des Baumes verlangsamen und somit für ein härteres Holz sorgen. Die Kiefer nimmt Laugen und Öle unterschiedlich auf. Abgerundete Kanten z.B. saugen die Lauge viel kräftiger als glatte Oberflächen, weil sie offener sind. Weiss lackierte Oberflächen können sich mit der Zeit farblich ändern und die Äste werden sichtbar. Holz als Naturprodukt „lebt“. Im Laufe der Zeit können Farbveränderungen und Rissbildung entstehen, verstärkt durch Licht- und Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. **Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.**

INFORMATION ZUR KERNBUCHE UND WILDEICHE: Als eine natürliche Begleiterscheinung älterer Buchen entsteht im Stamminnen, im Kern eine Rotfärbung des Holzes. Der Kern zeichnet sich durch schöne, lebhaftere Färbungen und einzigartige Wuchsmerkmale aus und gibt dem Holz einen natürlich lebendigen Ausdruck. Kernholz ist in der Optik sehr individuell und neigt naturgemäß zur Rissbildung. Äste, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe müssen als selbstverständlich akzeptiert werden. Sie sind naturbedingt und stellen keinen Mangel dar. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. **Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.**

Achtung! Die Fotos entsprechen nicht den original Farbtönen - Farbabweichungen vorbehalten.